



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA

PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



VITREN-230

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Antimoho especial elástico y vitrificante de superficies pétreas y base de Poliuretanos. Es un producto muy indicado para impermeabilizar y hacer lavable gran cantidad de superficies.
- **UTILIZACIÓN:** Se puede aplicar principalmente sobre las siguientes superficies y tratamientos:
 - Revoque de mortero
 - Ladrillo visto y normal
 - Piedra artificial y natural
 - Aplacados de hormigón
 - Madera
 - Toda clase de estucos
 - Pinturas plásticas, cal y temple
 - Evita manchas de humedad
 - No saponizable
 - Reaviva la piedra
 - Juntas donde haya filtraciones
 - Moho producido en industrias lácteas
 - Endurecedor y acelerante de yesos húmedos o muertos
 - Suelos de hormigón
- **PROPIEDADES:** Excelente resistencia a la intemperie, sin pérdida de brillo. Una vez seco, tiene gran resistencia a grasas y aceites.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO.....BRILLANTE
 COLOR.....INCOLORO
 Estabilidad a los Rayos Ultravioleta.....TOTAL
 VISCOSIDAD15" COPA FORD N° 4
 SÓLIDOS EN VOLUMEN.....21 % ±2%
 ESPESOR RECOMENDADO.....30 - 40 MICRAS
 PESO ESPECÍFICO0.955 ± 2 %
 Resistencia Temperatura Max.100° C
 ADHERENCIA.....100 %
 TOXICIDAD UNA VEZ SECOATÓXICO
 RENDIMIENTO MEDIO.....10 - 12 M²/Lt
 DISOLVENTE ADECUADO.....D - 307
 SECADO 20°C/70% HR
 TACTO.....3 HORAS
 REPINTADO.....12 - 24 HORAS

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**
En todos los casos debe hacerse con rodillo de lana o brocha. En casos especiales se puede aplicar por inmersión y a pistola aerográfica con boquilla de 1 a 1,5 mm y presión de 3 a 4 atmósferas.
- **PROCESO**
Sacar el contenido de la lata siempre para un recipiente metálico nunca de plástico. En procesos de exterior o de alta resistencia deberán darse hasta tres manos de acabado. Para cada caso, rogamos nos solicite el tratamiento a seguir
- **LIMPIEZA**
Después del uso, límpiase todo el equipo con nuestro Disolvente T-140

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Todas las superficies deberán ser previamente limpias, secas y desengrasadas; para ello recomendamos utilizar nuestro SECUESTRANTE DESENGRASANTE DE HUMEDADES S.G..

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
- Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
- Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
- Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su medico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.