



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



ALUMINIO VINÍLICO ELECTROSTÁTICO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Es una pintura elaborada a base de resinas de naturaleza vinílica y pigmentada con pasta de aluminio de elevado poder de cubrición.
- **UTILIZACIÓN:** Para superficies expuestas a la intemperie donde pueda haber presencia de emanaciones gaseosas de tipo ácido. También para piezas expuestas a todo tipo de grasas y aceites.
- **PROPIEDADES:** Secado muy rápido, lo que permite el manejo ágil de las piezas en el taller. Excelente anclaje sobre todo tipo de soporte. Elevado poder cubriente, incluso a espesores bajos de película.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO.....BRILLANTE
 COLOR.....GRIS ALUMINIO
 DENSIDAD0.89 Kg/Lt
 VISCOSIDAD70" COPA FORD N° 4
 SÓLIDOS EN VOLUMEN.....20 %
 ESPESOR RECOMENDADO.....20 MICRAS
 RENDIMIENTO TEÓRICO.....10 M²/Lt
 CONDUCTIVIDAD400 - 500 KΩ
 SECADO 20°C/70% HR
 TACTO.....5 MINUTOS
 TOTAL2 HORAS

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**
Brocha, Rodillo, Pistola Aerográfica, Air-Less
- **DILUCIÓN**
En caso necesario utilícese nuestro disolvente Vinílico Retardante
- **LIMPIEZA**
Después del uso, límpiase todo el equipo con nuestro Disolvente Vinílico Retardante.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Limpieza por chorreado de la superficie a tratar hasta el grado S a 2 ½ de la norma sueca SIS 055900
- Cuando se trate de piezas pequeñas o no sea posible este grado de limpieza, se deben de limpiar con disolventes enérgicos, antes de aplicarse el Aluminio Vinílico Electroestático.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
- Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
- Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
- Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su medico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.

OBSERVACIONES

- * Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las pérdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- * La adición de disolventes modifica proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura y, por tanto, el espesor de película húmeda.
- * Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.