



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959
 POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
 PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)
 TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
 FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS
 E-mail: eupines@terra.es



I. T. P. - 112

COUCHE DE APPRÊT PHOSPHATANT THIXOTROPIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Couche d'apprêt spécial à base de pigments anticorrosifs et mélange de résines vinyliques modifiées.
- **UTILISATION:** Comme couche de apprêt d'atelier, d'emploi général, à l'aide comme base pour ultérieures traitements de synthétiques.
- **PROPRIETES:** Séchage très rapide, ce qui permet la manipulation agile de pièces à l'atelier. Excellent ancrage sur tout type de supports. Pouvoir anticorrosion élevé, permettant le stockage des pièces à l'extérieur pendant plusieurs mois avant d'être utilisées. Tolère parfaitement les agressions des soudures.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....MAT
 CouleurGRIS, CRÈME et ROUGE
 Densité1,6 Kg/Lt.
 Viscosité60 – 65 K.U.
 Solides par volume53 %
 Épaisseur recommandée.....30 - 35 MICRONS
 Performance théorique.....15 - 17 M²
 Séchage 20 °C/70% HR
 Touche.....15 MINUTES
 Total.....10 MINUTES
 Repeindre4 HEURES

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins.
- **Dilution**
Si nécessaire, utilisez notre Solvant Universelle type U/94 à 3 % approximativement.
- **Nettoyage**
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec nos Solvant S.G.

PREPARATION DES SURFACES:

Sur l'acier. Nettoyage de l'oxyde par jet jusqu'au grade Sa 2 ½ de la norme suédoise SIS 055900. Lorsqu'il n'est pas possible la jet, nettoyage mécanique ou manuel jusqu'à élimination du oxyde et ultérieure dégraissage.

HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

Commentaires

- * Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- * L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- * Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au-delà de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.