



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



WASH – PRIMER 2/C COUCHE DE APPRÊT PHOSPHATE DE POLYVINYLE BUTYRAL

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Couche d'apprêt de deux composants élaborée à base de résines de polyvinyle butyral et un catalyseur acide, ils portant dans sa formulation pigments anticorrosifs.
- **UTILISATION:** Pour le traitement de l'acier galvanisé, acier inoxydable, aluminium et tout type d'alliages légers et superficies métallisées, où on obtient un ancrage parfait et pouvoir effectuer après le repeint ultérieur avec tout type de système.
- **PROPRIETES:** Séchage très rapide. Excellent ancrage sur tout type de support métallique.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....MAT
CouleurJAUNÂTRE
Densité0.9 Kg/Lt.
Viscosité55 – 60 K.U.
Solides par volume10 %
Proportion mélange.....4/1 (en volume)
Épaisseur recommandée.....8 MICRONS
Performance théorique.....12,5 M²/Lt.
Séchage 20 °C/70% HR
Touche.....5 MINUTES
Total.....30 MINUTES
Repeindre6 HEURES

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins.
- **Dilution**
Si nécessaire, utilisez notre Solvant Vinylique.
- **Nettoyage**
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec nos Solvant S.G.

PREPARATION DES SURFACES:

Seront appliquée directement sur la surface à traiter, doivent être la même propre de poudre et dégraissée.

HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

Commentaires

- * Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- * L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- * Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.