



# EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959  
 POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA  
 PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)  
 TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16  
 FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS  
 E-mail: eupines@terra.es



## W. S. H. - 27

### DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Peinture vinylique anti cryptogrammique d'aspect satiné qui obtient un excellent comportement à immersion continue dans l'eau.
- **UTILISATION:** Il est utilisé comme protection pour piscine, citerne, réservoirs d'eau, etc. tant en milieu rural comme industriels.
- **PROPRIETES:** Grande résistance à l'eau, alcaline et acide dilués. Élevée solidité à la lumière et intempéries. Possède un grand pouvoir fongicide et anti moisissures.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....SATINÉ  
 Couleur .....BLANC et COULEURS  
 Densité .....1.3 Kg/Lt.  
 Viscosité .....120" FORD N° 4  
 Solides par volume .....46 %  
 Épaisseur recommandée.....46 MICRONS  
 Performance théorique.....13.1 M<sup>2</sup>/Lt.  
 Séchage 20 °C/70% HR  
 Touche.....30 MINUTES  
 Total.....8 HEURES  
 Repeindre .....24 HEURES

### INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**  
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins.
- **Dilution**  
Si nécessaire, utilisez notre Solvant Vinylique.
- **Nettoyage**  
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec nos Solvant S.G.

### PREPARATION DES SURFACES:

Nettoyer avec détergents, en éliminant toute vestige de sable et poudre. Ils s'Appliquent deux mains consécutives, la première diluant préalablement la peinture avec 10 % de notre solvant Vinylique et la seconde main à l'habituel. Il est recommandé attendre de 5 à 7 jours avant de pourvoir à la piscine, ou le dépôt d'eau.

### HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

### Commentaires

- \* Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- \* L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- \* Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.